

Техническая спецификация ПОЛИЭТИЛЕН марки 276-73 ГОСТ 16338

Способ получения: Газофазный метод полимеризации этилена при низком давлении на комплексных металлоорганических катализаторах на носителе

Свойства полиэтилена: Обладает стойкостью к термоокислительному старению

Область применения: Для изготовления малогабаритных технических изделий массой до 250 грамм, формования выдувных изделий до 10 л.: крышек, канистр, флаконов, гофрированных труб. Может быть использован для производства изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, а также для товаров детского ассортимента (игрушек), изделий медицинского назначения

Метод переработки: Литье под давлением, экструзия, выдувное формование

Технические требования (основные показатели)

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Типичное значение*	Метод испытания
1 Плотность при 20 °С, г/см ³	0,958 – 0,963	0,960	ГОСТ 15139 (п. 6)
2 Показатель текучести расплава при нагрузке 5,0 кгс, г/10 мин	2,6 – 3,2	3,0	ГОСТ 11645
3 Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %	не более ± 10	4	ГОСТ 16338 (п. 5.10)
4 Количество включений, шт.	не более 5	3	ГОСТ 16338 (п. 5.11)
5 Массовая доля золы, %	не более 0,03	0,02	ГОСТ 15973
6 Массовая доля летучих веществ, %	не более 0,09	0,02	ГОСТ 26359
7 Предел текучести при растяжении, МПа (образец толщиной (1,0±0,1) мм)	не менее 25,5	27	ГОСТ 11262
8 Прочность при разрыве при растяжении, МПа (образец толщиной (1,0±0,1) мм)	не менее 27,4	33	
9 Относительное удлинение при разрыве, % (образец толщиной (1,0±0,1) мм)	не менее 700	1200	
10 Массовая доля гранул размером менее 2 мм, %	не более 0,5	0,0	ГОСТ 16338 (п. 5.6)
11 Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм, %	не более 0,5	0,0	ГОСТ 16338 (п. 5.6)
12 Запах и привкус водных вытяжек, балл	не более 1	0	ГОСТ 22648

Примечание - * Данные типичные значения определены на основе статистических данных по фактическим показателям за 2024 год

Дополнительные справочные данные по показателям

Наименование показателя	Типичное **/ Справочное *** значение	Метод испытания
1 Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс, г/10 мин	0,70	ГОСТ 11645
2 Показатель текучести расплава при нагрузке 21,6 кгс, г/10 мин	46	ГОСТ 11645
3 Отношение показателей ПТР _{21,6} /ПТР _{2,16}	66	ГОСТ 16338 (п. 5.15)
4 Отношение показателей ПТР _{21,6} /ПТР _{5,0}	15	
5 Температура плавления, °С	140	ГОСТ 56724
6 Твердость по Шору (тип D)	61	ГОСТ 24621
7 Модуль упругости при изгибе, МПа	1200	ASTM D 790
8 Температура размягчения по Вика (метод В-50), °С	127	ГОСТ 15088
9 Ударная вязкость по Изоду, кДж/м ²	8	ГОСТ 19109
10 Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	9	ГОСТ 4647
11 Стойкость к растрескиванию под напряжением, ч	30	ГОСТ 13518
12 Насыпная плотность, г/см ³	0,45 – 0,6	ГОСТ 11035.1
13 Твердость по вдавливанию шарика, МПа	48,0-54,0	ГОСТ 4670

Наименование показателя	Типичное **/ Справочное *** значение	Метод испытания
14 Удельная теплоемкость при 20-25 °С, Дж/кг·°С	1680 – 1880	ГОСТ 23630.1
15 Теплопроводность, Вт/(м·°С)	$(41,8-44) \cdot 10^{-2}$	ГОСТ 34374.2
16 Линейный коэффициент термического расширения, 1/°С	$(1,7-2,0) \cdot 10^{-4}$	ГОСТ 32618.2

Примечания:

1. ** Данные типичные значения по показателям 1-11 получены по результатам испытаний, выполненных лабораторией развития марочного ассортимента ООО «ЛИНК»;
2. *** Данные справочные значения по показателям 12-17 приняты в соответствии с ГОСТ 16338-85 «Физико-механические свойства полиэтилена» (Приложение 5 (справочное)).

Форма выпуска: Гранулы

Упаковка: Полиэтилен марки 276-73 упаковывают в полиэтиленовые/полипропиленовые (клапанные) мешки весом 25 кг по ГОСТ 17811. Применяют также мешки из других полимерных материалов, размеры и форма которых определяются возможностями расфасовочной линии, соответствующие по механической прочности требованиям ГОСТ 17811. На этих мешках допускается наличие перфорации. Полиэтилен марки 276-73, предназначенный для экспорта, упаковывают и маркируют в соответствии с требованиями контрактов на поставку. Для защиты расфасованной продукции от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды (УФ-лучи, грязь, влага) применяется упаковка стретч-пленкой в паллеты (по 40, 50 и 55 мешков, уложенные на деревянный поддон). При паллетировании в стретч-пленку проплавливание стретч-пленки к мешкам с полиэтиленом отсутствует.

Хранение и транспортирование: Полиэтилен марки 276-73 хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Полиэтилен марки 276-73 хранят при температуре не выше 25 °С и относительной влажности - 40-80%. Перед вскрытием мешки с полиэтиленом должны быть выдержаны не менее 12 ч в производственном помещении, если они хранились при температуре ниже плюс 10 °С. Упакованный полиэтилен марки 276-73 транспортируют всеми видами транспорта при обеспечении мер, сохраняющих от механического и климатического воздействия. По требованию потребителя условия транспортирования допускается оговаривать дополнительными условиями отгрузки.

Гарантии изготовителя:

- соответствие продукции требованиям ГОСТ 16338 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия» при соблюдении условий хранения и транспортирования;
- гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.

ООО «Ставролен» подтверждает, что полиэтилен марки 276-73, которую мы поставляем, соответствует требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного Союза № 299 от 28.05.2010).

Марка полиэтилена	Информация о проведённых испытаниях		Информация о сертификации
276-73	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» Глава II, раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Глава II, раздел 18 «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники»	Протоколы санитарно-химических и токсикологических испытаний на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (выполнены ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации, г. Москва, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», г. Москва №07/03-52/ЦС-23 от 12.07.2023; №07/20-39/ЦС-23 от 14.07.2023 № 77.23.06902 от 10.07.2023)	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H12213

Вниманию потребителей продукции! ООО «Ставролен» не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации, а также за невыполнение производителями полимерной продукции требований регулирующих актов, вызванных добавлением в материал дополнительных химических веществ и несоблюдением технологического режима производства изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами или для изделий иного назначения.

Информация, указанная в данной технической спецификации, предоставлена согласно нормативной документации на продукцию и считается верной на дату её составления.

Генеральный директор



В.В. Шулындин

Дата составления технической спецификации – 28.12.2024